






DESCRIPCIÓN			
Espesor total	EN ISO 24346	mm	2.00
	ASTM F386-02	pulgada	0.08
Peso	EN ISO 23997	g/m2	2850
Anchura de la hoja	EN ISO 24341	cm	200
	-	pies - pulgadas	6'6"
Longitud de la hoja	EN ISO 24341	lm	20
	-	pies - pulgadas	66'
Cobertura / rollo	-	pies cuadrados	430.56
	-	m2	40
Tamaño del azulejo	EN ISO 24342	mm	608 x 608 *
Número de baldosas por paquete	-	-	20
CLASIFICACIÓN			
Norma / Especificación del producto	-	-	EN ISO 10581
	ASTM F 1913-04	-	compatible
Clasificación europea	EN ISO 10874	clase	34 - 43
Clasificación al fuego	EN 13 501-1	clase	Bfl-s1
	ASTM E648-08	clase	Clase I
	CAN/ULC S102.2	-	-
Propensión eléctrica estática	EN 1815	kV	< 2
RENDIMIENTO			
Tipo Contenido aglutinante	EN ISO 10581	tipo	I
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	hoja ≤ 0,40 teja ≤ 0,25
Aislamiento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	5
Indentación residual (norma)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Indentación residual (valor medio medido)	-	mm	~ 0.02
Prueba de la silla de ruedas (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conductividad térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Solidez del color	ES 20 105 - B02	grado	≥ 6
Tratamiento de superficies	-	-	Evercare
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	clase	OK
Actividad antibacteriana (E.coli - S. aureus - MRSA) **	ISO 22196	-	> 99 % inhibe el crecimiento
Actividad antivírica (coronavirus humano 229E)	ISO 21702	-	99,7% después de 2 h
MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR			
TVOC después de 28 días	ISO 16000-6	µg/ m <sup>3</sup>	< 10
Certificación	-	-	Floorscore
MARCADO CE			
	EN 14041	-	  
		-	

\* Productos disponibles en baldosas para un pedido mínimo de 500 m<sup>2</sup>.

\*\* La aplicación de un método de limpieza eficaz es la mejor defensa contra las infecciones