











KONSTRUKTION			
Total tykkelse	EN ISO 24346	mm	2.5
Bagside	-	-	Jute
Samlet vægt	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	2900
Rullebredde	EN ISO 24341	cm	200
Rullelængde	EN ISO 24341	m	20 - 31
Material indhold	98% naturligt indhold (biobaseret og mineralsk), hvoraf 76% er hurtigt fornyelige, 100% er genanvendelige og op til 40% er genanvendt materiale.		
KLASSIFICERING			
Norm	-	-	EN ISO 24011
Europæisk klassifikation	EN ISO 10874	klasse	23 / 34 / 43
Brandklasse	EN 13501-1	klasse	Cfl-s1*
Skridsikkerhed	DIN 51130 – BGR 181	klasse	R9
Trinlydsdæmpning	EN ISO 717-2	dB	5 dB
FUNKTION			
Indtryksbestandighed	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.11
Farvægthed	EN ISO 105 - B02	grad	≥6
Punktmodstand	VDE 0100	kOhm	>200
Antistatiske egenskaber	EN 1815	kV	< 2.0
Egnet til kontorstole (type W)	ISO 4918	-	OK
Fleksibilitet	ISO 24344	mm	Ø 20
Varmemodstand	EN 12667	m <sup>2</sup> ,K/W	0.015
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.17
Overfladebehandling	-	-	Neocare
Kemikaliebestandighed	EN ISO 26987	klasse	OK
Antibateriel aktivitet (E. coli – S. aureus – MRSA)**	EN ISO 22196 (JIS Z 2801)	-	> 99,99% hæmmer vækst efter 24 timer
Anti-viral aktivitet (Human coronavirus) **	ISO 21702	-	> 98,65 % virucidal aktivitet efter 5 timer
INDRE LUFTKVALITET			
TVOC efter 28 dage	EN 16516	µg/m <sup>3</sup> (Micrograms)	< 10
CIRKULÆR ØKONOMI			
Certificering	Cradle to Cradle	-	Silver
CERTIFIKATER OG ETIKETTER			
        			
CE MARKING			
	EN 14041 : 2004 AC : 2006	-	   

\* Limes i henhold til limleverandørens anvisninger

\*\* Implementeringen af en effektiv rengøringsmetode er det bedste forsvar mod infektion  
EPD og DOP dokumentation kan rekvireres ved Gerflor Danmark



Lyspåvirkning og de naturlige oxidations processer i linoleum kan ændre farven.  
Processen er reversibel..

Vi anbefaler at prøver af linoleum udsættes for direkte sollys i flere timer (afhængig

