DLW LINOLEUM
ARABESQUE

DESCRIÇÃO			
Espessura total	EN ISO 24346	mm	2.5
Voltar	-	-	Tecido de juta
Peso	EN ISO 23997	g/m²	2900
Largura da lâmina	EN ISO 24341	cm	200
Comprimento da lâmina	EN ISO 24341	m	20 - 31
Conteúdo do material	98% de matérias naturais (biológicas e minerais): óleo de linhaça, farinha de madeira, resinas, cortiça,minerais, tecido de juta, dos quais 76% são rapidamente renováveis. 100% reciclável, contém até 40% de material reciclado.		
CLASSIFICAÇÃO			
Norma / Especificação do produto	-	-	EN ISO 24011
Classificação europeia	EN ISO 10874	classe	23 / 34 / 43
Classificação de incêndios	EN 13501-1	classe	Cfl-s1*
Resistência ao deslizamento	DIN 51130 - BGR 181	classe	R9
Isolamento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	5 dB
Performance			
Recuo residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.11
Solidez da cor	ES ISO 105 - B02	grau	≥6
Resistência do ponto de contacto	VDE 0100	kOhm	>200
Propensão eléctrica estática	EN 1815	kV	app. 2.0
Ensaio em cadeira de rodas (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Flexibilidade	ISO 24344	mm	Ø 20
Resistência térmica	EN 12667	m2,K/W	0.015
Condutividade térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.17
Tratamento de superfície	-	-	Neocare
Resistência a produtos químicos	EN ISO 26987	classe	OK
Actividade antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA)**.	EN ISO 22196 (JIS Z 2801)	-	> 99,99% inibe o crescimento após 24 horas
Actividade antivírica (coronavirus humano)**.	ISO 21702	-	> 98,65 % de atividade virucida após 5h
QUALIDADE DO AR INTERIOR			
TVOC após 28 dias	EN 16516	µg/m³ (Microgramas)	< 10
ECONOMIA CIRCULAR			
Certificação	Do berço ao berço	-	Prata
CERTIFICADOS E RÓTULOS			
MARCAÇÃO CE			
CE	EN 14041 : 2004 CA : 2006	-	

* Colagem de acordo com o certificado.
** A aplicação de um método de limpeza eficaz é a melhor defesa contra a infeção
Números DOP disponíveis na sua agência local.

Dependendo da exposição à luz, a cor do produto pode variar, devido ao óleo natural.
processo de oxidação. O processo é reversível.
Recomendamos que as amostras sejam expostas à luz solar durante várias horas antes de escolher a cor final.