TARAFLEX® COMFORT



	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
	Estándar	**Requisito**	**Unidad**	**Resultados**
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
Tratamiento de superficies	-	-	-	Protecsol TRIPLE ACTION
Complejo de superficie	-	-	-	D-Max DURABILITY
Espuma	-	-	-	CXP COMFORT HD
Espesor	EN ISO 24346	-	mm	12.5
Peso	EN ISO 23997	-	kg/m^2	5.1
Longitud	EN ISO 24341	-	lm	26.5 max
Anchura	EN ISO 24341	-	lm	-
	PROPIEDADES DEPORTIVAS			
Absorción de impactos	EN 14808	≥ 25	%	P3
Deformación vertical	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 3.5
Coeficiente de deslizamiento	EN 13036-4	80 to 110	-	80 - 110
Rebote de la pelota	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Resistencia al desgaste	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Resistencia a los golpes	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Resistencia a la indentación	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5
Aislamiento acústico de impacto	EN ISO 717-2	-	dB	21
	CLASIFICACIÓN			
Fuego	EN 13501-1	-	-	C_{fl}-s1
Actividad antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA) (1)	ISO 22196	-	-	> 99% inhibe el crecimiento
	DECLARACIÓN DE PRESTACIONES			
CE	DOP-005-1037-A	-	-	Fuego Absorción de impactos Coeficiente de deslizamiento Resistencia a la abrasión Resistencia a la carga de rodadura

	MÉTODOS DE INSTALACIÓN		
	Recomendación de Gerflor	**Unidad**	**Resultados**
Instalación encolada: "Original	Nivel de humedad del subsuelo	%	HR < 80% (BS 8203) o < 4,5% humedad (CCM)

(1) La aplicación de un método de limpieza eficaz es la mejor defensa contra la infección