


	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
	Estándar	Requisito	Unidad	Resultados
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
Tratamiento de superficies	-	-	-	Protectsol
Complejo de superficie	-	-	-	D-Max
Espuma	-	-	-	CXP-HD de doble densidad
Espesor	EN ISO 24346	-	mm	7.5
Peso	EN ISO 23997	-	kg/m ²	4,65
Longitud	EN ISO 24341	-	lm	26.5 max
Anchura	EN ISO 24341	-	lm	1.5
	PROPIEDADES DEPORTIVAS			
Absorción de impactos	EN 14808	≥ 25	%	P1
Deformación vertical	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 2
Coefficiente de deslizamiento	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110
Rebote de la pelota	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Impact resistance	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Resistencia al impacto	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5
Aislamiento acústico de impacto	EN ISO 717-2	-	dB	19
	CLASIFICACIÓN			
Fuego (looselay on wood)	EN 13501-1	-	-	Cfl,s1
Actividad antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA) (1)	ISO 22196	-	-	> 99 % inhibe el crecimiento
	DECLARACIÓN DE PRESTACIONES			
	DOP-005-1046	-	-	Fuego Absorción de impactos Coeficiente de deslizamiento Resistencia a la abrasión Resistencia a la carga de rodadura

(1) The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection