

DESCRIPCIÓN

Descripción		Cordón de soldadura de PVC para realizar soldaduras en caliente estancas y conductoras entre 2 baldosas GTI EL5
Instalación		Soldadura en caliente - Para obtener los mejores resultados, utilice una boquilla adecuada.
Peso	g/ml	16 +/- 1
En tierra		80 +/- 5 Sh A.
Diámetro	mm	4,05 +/- 0,10
Grosor de la piel conductora	mm	0,10 +/-0,03
Embalaje	unidad/cartón	1 rollo (100(+4/-0)ml)
Colores		Consultar gerflor.fr
Código(s) del producto		2722

RENDIMIENTO

Resistencia a la rotura-EN ISO 527R	MPa	8
Alargamiento a la rotura-EN ISO527R	%	250 + 50
Temperatura máxima de funcionamiento	°C	200
Resistividad volumétrica	Ohm.cm	< 10E3
Resistividad media a 1 cm	Kohms	Nominal 50