












STRUCTURE			
Epaisseur totale	EN ISO 24346	mm	4.0
Sous-couche	-	-	Liège et toile de jute
Epaisseur sous-couche	EN ISO 24340	mm	2.0
Poids	EN ISO 23997	g/m ²	3900
Largeur des lés	EN ISO 24341	cm	200
Longueur des lés	EN ISO 24341	ml	20 - 31
Composition	98% de matières premières naturelles (bio-sourcées et minérales) : huile de lin, poudre de bois, résine, liège, charge minérale, jute, dont 76% sont rapidement renouvelables. 100% recyclable, contient jusqu'à 40% de matériaux recyclés.		
CLASSIFICATION			
Norme / Spécification produit	-	-	EN 687
Classement européen	EN ISO 10874	classe	23 / 33 / 41
Classement UPEC	-	-	U4P3E1/2C2
Avis Technique	-	-	DTU linoleum en cours (CSTB)
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Cfl-s1*
Glissance	EN 16165:2021 – Appendix B (DIN 51 130) -BGR 181	classe	R9
Réduction au bruit d'impact	EN ISO 717-2	dB	15 dB
PERFORMANCES			
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.40
Solidité lumière	EN ISO 105 - B02	degré	≥6
Résistance de contact ponctuel	VDE 0100	kOhm	>200
Potentiel de charge	EN 1815	kV	app. 2.0
Essai de la chaise à roulettes (type W)	ISO 4918	-	Approprié
Résistance thermique	EN 12667	M ² ,K/W	0.04
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.17
Traitement de surface	-	-	Neocare
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	classe	OK
Activité antibactérienne (E. coli – S. aureus – MRSA)**	EN ISO 22196 (JIS Z 2801)	-	> 99,99 % ne favorise pas la prolifération après 24h
Activité antivirale (Coronavirus humains)**	ISO 21702	-	> 98,65 % activité virucide après 5h
QUALITE DE L'AIR INTERIEUR			
TVOC après 28 jours	EN 16515	µg/m ³ (Microgrammes)	< 10
ECONOMIE CIRCULAIRE			
Certification	Cradle to Cradle	-	Silver
CERTIFICATS ET LABELS			
     			
MARQUAGE CE			
	EN 14041 : 2004 AC : 2006	-	   

* Collé selon certificat.

** Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure

garantie contre les infections.

Numéros DOP disponibles auprès de votre filiale locale..



En fonction de l'exposition à la lumière, la couleur du produit peut varier en raison du processus naturel d'oxydation du linoléum. Le processus est réversible.

Nous recommandons d'exposer les échantillons à la lumière du soleil pendant plusieurs heures avant de faire un choix final de couleur.

