







CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				
	Padrão	Requisito	Unidade	Resultados
DESCRIÇÃO DO PRODUTO				
Tratamento de superfície	-	-	-	
Complexo de superfície	-	-	-	
Espuma	-	-	-	
Espessura	EN ISO 24346	-	mm	12,5
Peso	EN ISO 23997	-	kg/m ²	5,1
Comprimento	EN ISO 24341	-	lm	26,5 máx
Largura	EN ISO 24341	-	lm	-
PROPRIEDADES DESPORTIVAS				
Absorção de choques	EN 14808	≥ 25	%	
Deformação vertical	EN 14809	≤ 3,5	mm	≤ 3,5
Coefficiente de deslizamento	EN 13036-4	80 a 110	-	80 - 110
Ressalto da bola	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Resistência ao desgaste	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Resistência ao choque	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Resistência à indentação	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,5
Isolamento acústico de impacto	EN ISO 717-2	-	dB	21
CLASSIFICAÇÃO				
Incêndio	EN 13501-1	-	-	
Atividade antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA) (1)	ISO 22196	-	-	> 99% inibe o crescimento
DECLARAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
	DOP-005-1037-A	-	-	Absorção de choques de fogo Resistência ao deslizamento Resistência à abrasão Resistência à carga de rolamento
MÉTODOS DE INSTALAÇÃO				
	Recomendação da Gerflor	Unidade	Resultados	
Instalação colada: "Original"	Nível de humidade do subsolo	%	HR < 80% (BS 8203) o < 4,5% de humidade (CCM)	

(1) Um método de limpeza eficaz é a melhor defesa contra a infeção.