


	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			
	Padrão	Requisito	Unidade	Resultados
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			
Tratamento de superfície	-	-	-	Protectsol
Complexo de superfícies	-	-	-	D-Max
Espuma	-	-	-	CXP-HD de densidade dupla
Espessura	EN ISO 24346	-	mm	7.5
Peso	EN ISO 23997	-	kg/m ²	4,65
Comprimento	EN ISO 24341	-	lm	26,5 máx
Largura	EN ISO 24341	-	lm	1.5
	PROPRIEDADES DESPORTIVAS			
Absorção de choques	EN 14808	≥ 25	%	P1
Deformação vertical	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 2
Coefficiente de deslizamento	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110
Ressalto da bola	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Resistência à abrasão	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Resistência ao impacto	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Resistência ao impacto	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5
Isolamento acústico de impacto	EN ISO 717-2	-	dB	
	CLASSIFICAÇÃO			
Fogo (solto na madeira)	EN 13501-1	-	-	Cfl,s1
Atividade antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA) (1)	ISO 22196	-	-	> 99 % inibe o crescimento
	DECLARAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
	DOP-005-1046	-	-	Absorção de choques de fogo Resistência ao deslizamento Resistência à abrasão Resistência à carga de rolamento

(1) A aplicação de um método de limpeza eficaz é a melhor defesa contra a infeção.