

Technical Data Sheet / Fiche Technique

<p><b>Resilient floorcovering for rail vehicle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Based on plasticized polymers : safety, flexibility &amp; durability.</li> <li>- Glass Fiber Web : dimensional stability.</li> <li>- Non Textile Backing on PES : optimum bonding properties.</li> <li>- Evercare™ surface treatment : ease of cleaning.</li> <li>- Recycled content : up to 10%</li> </ul>	<p><b>Revêtement de sol résilient pour véhicule ferroviaire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polymères plastifiés : sécurité, flexibilité &amp; longévité.</li> <li>- Grille de verre : stabilité dimensionnelle.</li> <li>- Envers Non-Tissé en PES : propriétés de collage optimum.</li> <li>- Evercare™ traitement de surface: facilité de nettoyage.</li> <li>- Contenu recyclé : jusqu'à 10%</li> </ul>	
. Roll width / Largeur des lés	200 cm	
. Roll length / Longueur des rouleaux	12 - 24 ml	
Technical Information / Information Technique		
. Total Thickness / Epaisseur totale	ISO 24 346	2,50 ± 0,15 mm
. Weight per sqm / Poids au m <sup>2</sup>	ISO 23 997	3,10 ± 0,15 kg
. Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle 6h at 80°C	ISO 23 999 ASTM D1204	≤ 0,3 %
. Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion	ISO 9 352	≤ 300 mg
. Slip resistance / Résistance à la glissance	DIN 51 130 ASTM D2047 BS 7976	R10 > 0,6 PTV > 36
. Flexibility / Flexibilité	EN ISO 24 344 Procedure A	Ø 8 mm - no cracks
. Indentation test / Résistance au poinçonnement	ISO 24343-1	Mean value ≤ 0,15 mm average ~ 0,09 mm
. Low temperature resistance / Résistance au froid Impact test / Chute de missile cylindrique	D 42 1235 A	- 20°C
. Phonic insulation / Atténuation acoustique	ISO 717/2	ΔI = 8 dB
. Colour fastness / Tenue à la lumière	ISO 105-B02 Method 3	> 6
. Fire resistance / Classement feu	EN 45 545-2 NFPA 130	HL2 (R10) PASS
. Chemical resistance / Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Unaffected by diluted acids and bases, by domestic products excluding solvents for plasticized PVC / Insensible aux acides et bases dilués, produits domestiques, à l'exclusion des solvants du PVC
Indoor Air Quality / Qualité de l'air intérieur		
. TVOC after 28 days / TVOC après 28 jours µg/ m3	ISO 16000-6	< 10