

Resilient floorcovering for rail vehicle Elastischer Bodenbelag für Bahnenfahrzeug		
<ul style="list-style-type: none"> - Based on plasticized polymers : safety, flexibility, durability. - Glass Fiber Web : dimensional stability. - Non Textile Backing on PES : bonding properties. - Evercare™ surface treatment : ease cleaning. - Recycled content : up to 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - Basiert auf weichgemachte Polymeren : Sicherheit, Flexibilität, Haltbarkeit. - Glasgitter : Maßstabilität. - Vliesrücken PES-Träger : Verklebungseigenschaften. - Evercare™ Vergütung : besonders pflegeleicht. - Recyceltes Material : bis zu 10%. 	
. Roll width / Bahnenbreite		200 cm
. Roll length / Bahnenlänge		12 - 24 ml
Technical Information / Technische Daten		
. Thickness / Gesamtdicke	ISO 24 346	2,50 ± 0,15 mm
. Weight per sqm / Flächengewicht	ISO 23 997	3,10 ± 0,15 kg
. Dimensional stability 6h at 80°C / Maßstabilität 6h unten 80°C	ISO 23999 ASTM D 1204	≤ 0,3 %
. Abrasion resistance / Abriebfestigkeit	ISO 9352	≤ 300 mg
. Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 ASTM D 2047 BS 7976	R10 > 0,6 > 36
. Flexibility / Flexibilität	EN ISO 24 344 Procedure A	Ø 8 mm - no cracks
. Indentation test / Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
. Low temperature resistance / Kältefestigkeit Impact test / Schlagfestigkeit	D 42 1235 A	- 20°C
. Phonic insulation / Trittschallverbesserung	ISO 717/2	ΔI = 8 dB
. Colour fastness / Lichtechtheit	ISO 105-B02 Method 3	> 6
. Fire resistance / Brandverhalten	EN 45 545-2 NFPA 130	HL2 (R10) PASS
. Chemical resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien	ISO 26987	Unaffected by diluted acids and bases, by domestic products excluding solvents for plasticized PVC / Beständig gegen verdünnte Laugen und Säuren, Haushaltschemikalien (bei kurzzeitiger Einwirkung), außer von Lösungsmittel für weichgemachte PVC.
Indoor Air Quality / Innenraumluftqualität		
. TVOC after 28 days / TVOC nach 28 Tagen µg/ m3	ISO 16000-6	< 10