

		CREATION 40 ZEN			
BESCHREIBUNG					
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	3,60		
Dicke Nutzschicht	EN ISO 24340	mm	0,40		
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m ²	2.675		
Format Planken / Fliesen	EN ISO 24342	mm	245 x 1250	150 x 750	500 x 500
Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m ² pro Karton	-	-	14 / 4,29 m ²	-	18 / 4,50 m ²
KLASSIFIZIERUNG					
Produktnorm	-	-	EN ISO 11638		
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	32		
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B _{fl} -s1		
Begehauftragung	EN 1815	kV	< 2		
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R10		
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN					
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I		
Raumschall	NF S 31074	dB	< 65		
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	20		
Maßstabilität (Norm)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25		
Maßstabilität (Durchschnittswert)			≤ 0,05		
Resteindruck (Norm)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20		
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(mK)	0,25		
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6		
Stuhlleneignung (Typ W)	ISO 4918	-	OK		
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung		
Oberflächenvergütung	-	-	Protecshield™		
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT					
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m ³	≤ 10		
Zertifikat	-	-	Floorscore		
CE KENNZEICHNUNG					
	EN 14 041				


ZUSAMMENSETZUNG
 100% REACH-konform
 Phthalatfrei
 (ausgenommen Recyclinganteil)


QUALITÄT DER RAUMLUFT
 Die TVOC-Emissionen sind 100-mal niedriger als die Anforderungen in den allgemeinen Normen (TVOC ≤ 10 µg/m³ nach 28 Tagen)


RECYCLING
 100% recycelbar


 CERTIFIED BY
 SCS Global Services