

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE DU PRODUIT

Revêtement de sol en linoleum compact en lès

En conformité avec les normes NF EN ISO 14025, NF EN 15804+A2 et son complément national NF EN 15804+A2/CN

Avril 2023



Numéro d'enregistrement INIES : 20230433991

Date de publication : Mai 2023

Version 1.



FDES générée avec l'outil Ev-DEC développé par EVEA.

Avertissement

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de GERFLOR (producteur de la FDES) selon la NF EN 15804+A2 et le complément national NF EN 15804+A2/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète à la FDES d'origine ainsi qu'à son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet.

La norme EN 15804+A2 du CEN, le complément national NF EN15804+A2/CN servent de Règles de définition des catégories de produits (RCP).

Il est rappelé que les résultats de l'étude sont fondés seulement sur des faits, circonstances et hypothèses qui ont été soumis au cours de l'étude. Si ces faits, circonstances et hypothèses diffèrent, les résultats sont susceptibles de changer.

De plus il convient de considérer les résultats de l'étude dans leur ensemble, au regard des hypothèses, et non pas pris isolément.

Guide de lecture

L'affichage des données d'inventaire respecte les exigences de la norme NF EN 15804+A1.

Dans les tableaux suivants 2,53E-06 doit être lu : $2,53 \times 10^{-6}$ (écriture scientifique).

Les unités utilisées sont précisées devant chaque flux, elles sont :

- le kilogramme « kg »,
- le mètre cube « m³ »,
- le kilowattheure « kWh »,
- le mégajoule « MJ ».

Abréviations :

- ACV : Analyse du Cycle de Vie
- DVR : Durée de Vie de Référence
- UF : Unité Fonctionnelle
- PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur

Précaution d'utilisation de la FDES pour la comparaison des produits

Les FDES de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la norme NF EN 15804+A2.

La norme NF EN 15804+A2 définie au § 5.3 Comparabilité des DEP* pour les produits de construction, les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la FDES :

« Par conséquent, une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'information) »

NOTE 1 En dehors du cadre de l'évaluation environnementale d'un bâtiment, les FDES ne sont pas des outils permettant de comparer des produits et des services de construction.

NOTE 2 Pour l'évaluation de la contribution des bâtiments au développement durable, une comparaison des aspects et des impacts environnementaux doit être entreprise conjointement aux aspects et impacts socioéconomiques relatifs au bâtiment.

NOTE 3 Pour l'interprétation d'une comparaison, des valeurs de référence sont nécessaires.

SOMMAIRE

1	Introduction.....	4
2	Information Générale.....	5
3	Description de l'unité fonctionnelle et du produit	6
4	Etapes du cycle de vie.....	9
	1. Etape de production, A1-A3.....	9
	2. Etape de construction, A4-A5.....	10
	3. Etape de vie en œuvre (exclusion des économies potentielles), B1-B7	11
	4. Etape de fin de vie C1-C4 :.....	12
	5. Bénéfices et charges, D	12
5	Information pour le calcul de l'analyse de cycle de vie.....	13
6	Résultat de l'analyse du cycle de vie sur 25 ans	14
7	Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant la période d'utilisation.....	22
8	Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments.....	24
9	Informations additionnelles	25
10	Bibliographie.....	26

1 INTRODUCTION

Le cadre utilisé pour la présentation de la déclaration environnementale produit est basé sur le complément national NF EN 15804+A2/CN et le programme INIES.

Cette fiche constitue un cadre adapté à la présentation des caractéristiques environnementales des produits de construction conformément aux exigences de la norme NF EN 15804+A2, son complément national NF EN 15804+A2/CN et à la fourniture de commentaires et d'informations complémentaires utiles dans le respect de l'esprit de cette norme en matière de sincérité et de transparence.

Un rapport d'accompagnement de la déclaration a été établi et il peut être consulté, sous accord de confidentialité, au siège de GERFLOR.

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de GERFLOR.

Contact :

Philippe MAGRO

Coordonnées du contact :

philippe.magro@geflor.com

1 Place Verrazzano CS 20458

69258 Lyon CEDEX 09 ,

France

2 INFORMATION GENERALE

1. Nom et adresse du fabricant :

GERFLOR SAS

1 Place Verrazzano CS 20458 69258 Lyon CEDEX 09 , France

2. Le site du fabricant pour lequel la FDES est représentative :

Usine DLW de Gerflor à Delmenhorst (Allemagne)

3. Type de FDES :

Individuelle, « du berceau à la tombe »

4. La référence commerciale/identification du produit

Linoleum Compact 2.5 mm : Marmorette, Arabesque, Colorette, Uni Walton, Lino Art

5. Nom du programme utilisé, le nom et l'adresse de l'opérateur du programme et le logo et le site web :

La norme EN 15804 du CEN sert de RCP a).
Vérification indépendante de la déclaration, conformément à l'EN ISO 14025:2010 <input type="checkbox"/> Vérification interne <input checked="" type="checkbox"/> Vérification externe
(Selon le cas b)) Vérification par tierce partie :
Vérificateur ou vérificatrice : WeLoop

Programme de vérification : FDES-INIES http://www.inies.fr/ Association HQE 4, avenue du Recteur Poincaré 75016 PARIS FRANCE
Numéro d'enregistrement INIES : à venir
Date de 1 ^{ère} publication : Avril 2023
Date de vérification : Avril 2023
Date de fin de validité : Mars 2028
<i>a) Règles de définition des catégories de produits</i> <i>b) Facultatif pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la communication entre une entreprise et ses clients (voir norme EN ISO 14025:2010, 9.4).</i>

3 DESCRIPTION DE L'UNITE FONCTIONNELLE ET DU PRODUIT

1. Description de l'unité fonctionnelle (ou unité déclarée) :

« Couvrir 1 m² de sol intérieur avec un revêtement de sol linoleum compact en lés de masse surfacique 2.9 kg/m², mis en oeuvre selon les règles de l'art, et participer à la décoration et au confort des locaux pendant une durée de vie de 25 ans, en assurant les performances décrites dans les normes NF EN ISO 24011(1) et NF EN 14041(2).

Le revêtement répond au classement des locaux :

- au plus U4P3 défini par le CSTB(3)

- ou au classement européen au plus 34 défini par la norme NF EN ISO 10874(4) »

(1) NF EN ISO 24011: revêtements de sol résilients - Spécifications pour le linoleum uni et décoratif

(2) NF EN 14041 : Revêtements de sols résilients, textiles et stratifiés - Caractéristiques essentielles

(3) Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux - e-Cahier du CSTB n° 3782_v2 - Juin 2018


(4) NF EN ISO 10874 : revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés : classification

2. Performance principale de l'unité fonctionnelle :

1 m²

3. Description du produit :

Revêtement de sol linoleum en lés de 2m et d'épaisseur 2,5 mm



1 – Traitement de surface Neocare

2 – Linoleum calandré

3 – toile de jute

4. Description de l'usage du produit (domaine d'application) :

Le produit est principalement installé dans les locaux individuels ou collectifs en travaux neufs ou en rénovation, hors locaux humides. Le revêtements de sol répond au classement UPEC U4P3E1/2C2.

5. Autres caractéristiques techniques non incluses dans l'unité fonctionnelle :

Les caractéristiques du produit déclaré pour cette FDES sont les suivantes :

- Epaisseur du produit (ISO 24346) : 2,5mm

- Poids du produit (ISO 23997) : 2.9 kg/m²

- Densité (ISO 23996) : 1160 kg/m³

- Longueur, largeur des lés (ISO 24342) : rouleaux 20 à 30 ml x 200 cm

- Type de fabrication : Calandrage

Pour plus d'informations concernant le produit, se référer à la fiche technique du produit disponible sur le site Internet de Gerflor.

6. Description des principaux composants et/ou matériaux du produit :

Paramètres	Unités	Valeurs
Quantité de produit	kg/UF	2.9
Composition du produit	%	
Liants biosourcés	%	45 - 55
Charges minérales	%	35 - 45
Pigments	%	> 1
Finitions	%	> 1
Renforcement	%	5 - 10
Description de l'emballage de distribution		Le revêtement de sol est enroulé autour d'un mandrin en carton, puis emballé dans du papier
Carton 100% recyclé	kg/m ² de produit	0.11
Papier 100% recyclé		0.0469
Sodium silicate		0.0165
Taux de chute de production, non réintégrée	%	0
Justification des informations fournies	-	Les informations sont fournies par GERFLOR

7. Présence de substances classées extrêmement préoccupantes (SVHC) figurant dans la liste candidate de l'annexe XIV du règlement REACH dans le produit :

Aucune à plus de 0,1% en masse du produit

8. Circuit de distribution

BtoB ou BtoC

9. Preuves d'aptitudes à l'usage

Suivant normes citées dans l'unité fonctionnelle

10. Description de la durée de vie de référence (si applicable et conformément aux §7.2.2 de la NF EN 15804+A2)

La durée de vie estimée par le fabricant est de 25 ans, en lien avec les FDES collectives du syndicat de la profession des revêtements KALÉI qui intègrent les revêtements de sols concernés. Dans le cadre de ces FDES, la durée de vie de référence a été justifiée par des références de chantier dans lesquelles les produits installés sont en place depuis plus de 25 ans.

Paramètres	Unités	Valeurs
Durée de vie de référence	Années	25
Propriétés déclarées du produit à la sortie de l'usine	-	Les propriétés déclarées du produit sont décrites dans la Déclaration de Performance (DOP) conformément à la norme EN 14041.
Paramètres théoriques d'application	-	Description PMO
Qualité présumée des travaux	-	La qualité de travaux est présumée conforme au DTU 53.12
Environnement extérieur	-	Les produits ne sont pas en contact avec l'environnement extérieur.
Environnement intérieur	-	A+ . Un détail des émissions de polluants volatils du produit couvert par la FDES est donné dans le paragraphe 7.
Conditions d'utilisation	-	L'utilisation du produit est supposée conforme aux préconisations de Gerflor, voir Fiches Techniques et PMO des produits
Maintenance	-	Un scénario d'entretien a été défini (cf. §4.3).

11. Contenu en carbone biogénique

Certaines matières premières ou emballages sont biosourcés. La captation de CO₂ liée à la photosynthèse lors de la croissance des plantes est prise en compte en entrée.


Ce CO₂ se retrouve sous forme de carbone dans le matériau.

La teneur en carbone biogénique déclarée dans les FDES correspond à la somme pour chaque matière première/emballage, de la quantité de carbone C/kg de matière*quantité de matière/unité fonctionnelle.

La réémission sous forme de carbone est prise en compte dans la fin de vie des matériaux.

Teneur en carbone biogénique	Unité	Valeurs
Teneur en carbone biogénique du produit (à la sortie de l'usine)	kg C/UF	1.94
Teneur en carbone biogénique de l'emballage associé (à la sortie de l'usine)	kg C/UF	0.07

4 ETAPES DU CYCLE DE VIE



1. Etape de production, A1-A3

Les étapes A1 à A3 comprennent tous les processus depuis l'extraction des matières premières jusqu'à leur transformation en usine. Le revêtement de sol Linoleum compact est produit par calandrage.

L'étape A1 comprend les matières premières et leurs emballages.

L'étape A2 comprend le transport des matières premières vers le site de production de Delmenhorst en Allemagne.

L'étape A3 prend en compte la consommation énergétique et les émissions des procédés de production, l'emballage du produit fini et le traitement des déchets générés à cette étape.




Figure 1 : Processus de calandrage

2. Etape de construction, A4-A5

Transport jusqu'au chantier :

Paramètres	Unités	Valeurs
Description du scénario	-	Transport camion jusqu'au client
Type de combustible et consommation du véhicule ou type de véhicule	-	Les véhicules considérés sont des camions de type Euro 6 et de PTAC de 16 à 32 tonnes
Taux de chargement massique	%	36 (donnée générique de la base de données ecoinvent)
Masse volumique en vrac des produits transportés	kg/m ³	1160
Coefficient d'utilisation de la capacité volumique (coefficient : =1 ou <1 ou ≥1 pour les produits comprimés ou emboîtés)	-	<1
Distance de transport par camion	Km	1014
Distance de transport par train		0
Distance de transport par bateau		0
Distance de transport totale		1014

Installation dans le bâtiment :

Paramètres	Unités	Valeurs
Description du scénario	-	Description PMO . Les produits sont collés à la main à l'aide d'une colle acrylique
Intrants auxiliaires pour l'installation	-	
Colle acrylique	kg/m ²	0.3
Déchets produits sur le site de construction avant le traitement des déchets générés par l'installation du produit :	-	L'élimination des déchets plastiques se fait à 28,2% par enfouissement, 50,4% par incinération et 21,4% par recyclage. Les cartons, les papiers et les étiquettes sont éliminés à 10% par enfouissement, 8% par incinération et à 82% par recyclage. Pour le bois, par 20% d'enfouissement, 31% d'incinération, 7% de recyclage et 42% de réemploi. Un transport de 50 km est considéré pour l'enfouissement, l'incinération et le recyclage.
Pertes du produit (chutes)	%	10
Déchets Papier	kg/m ²	0.0469
Déchets Sodium silicate		0.0165
Déchets carton		0.11

3. Etape de vie en œuvre (exclusion des économies potentielles), B1-B7

Le produit ne contribue pas aux étapes B1 et B3 à B7

B1 Utilisation :

Conformément au RCP NF EN 16810 pour les revêtements de sol, aucun intrant/extrant n'a été identifié pour le module B1.

B2 Maintenance :

Paramètres	Valeurs/description
Description du processus de maintenance	Le produit linoleum compact possède un traitement de surface Neocare. 2 nettoyages à sec et 1 humide sont recommandés chaque semaine
Fréquence annuelle de maintenance	156
Intrants auxiliaires pour la maintenance :	
- Détergent (kg/an/m ²)	0.026
Consommation nette d'eau douce (L/an/m ²)	2.6
Intrant énergétique pendant la maintenance	
- Electricité du réseau français (kWh/an/m ²)	0.26
Déchets produits pendant la maintenance	
- Eau usée (L/an/m ²)	2.6

B3 Réparation (si applicable):

Conformément au RCP NF EN 16810 pour les revêtements de sol, aucun intrant/extrant n'a été identifié pour le module B3.

B4 Remplacement (si applicable):

Conformément au RCP NF EN 16810 pour les revêtements de sol, aucun intrant/extrant n'a été identifié pour le module B4.

B5 Réhabilitation (si applicable):

Conformément au RCP NF EN 16810 pour les revêtements de sol, aucun intrant/extrant n'a été identifié pour le module B5.

B6 – B7 Utilisation de l'énergie et de l'eau (si applicable):

Conformément au RCP NF EN 16810 pour les revêtements de sol, aucun intrant/extrant n'a été identifié pour les modules B6 et B7.

4. Etape de fin de vie C1-C4 :

Paramètres	Unités	Valeurs/description
Description du scénario	kg/UF	Le produit est démonté à la main et enfouis comme déchet non dangereux. La colle acrylique utilisée est supposée solidaire du revêtement en fin de vie Le transport des déchets en fin de vie est effectué par des camions de type Euro 5 et de charge utile 16-32 tonnes
Distance de transport du produit en fin de vie :	km	
- Déchets enfouis		130
Quantité destinée à l'enfouissement :	kg/m ²	
- Linoleum		2.9
- Colle acrylique		0.3

5. Bénéfices et charges, D

Aucun intrant/extrant n'a été identifié sur cette étape. Les éventuels bénéfices liés à l'incinération et au recyclage des emballages ont été négligés.

5 INFORMATION POUR LE CALCUL DE L'ANALYSE DE CYCLE DE VIE

PCR utilisé	NF EN 15804+A2:2019 et NF EN 15804+A2/CN:2022. Le PCR NF EN 16810 - Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés – (2017) a été suivi dans son intégralité.
Frontières du système	Les frontières du système respectent les limites imposées par la norme NF EN 15804+A2 et son complément national NF EN 15804/CN. Critère de coupure : l'ensemble des procédés a été modélisé en utilisant un module de données correspondant, à l'exception de certains consommables dans le respect de la règle de coupure.
Allocations	Affectation au m ² fabriqué
Représentativité géographique et représentativité temporelle des données primaires et secondaires	Les données primaires ont été collectées par GERFLOR sur ses installations sur la période 2022. Les données secondaires utilisées sont issues de la base ecoinvent en version 3.8 de 2021 et ont été sélectionnées de façon à être représentatives de la zone géographique de production ou de transformation des matières ou des procédés. Logiciels utilisés :  SimaPro, logiciel d'analyse de cycle de vie (version 9.1).  Ev-DEC, (www.ev-dec.com), développée par le cabinet conseil EVEA (www.evea-conseil.com), qui aide à la réalisation des FDES.
Variabilité des résultats	Sans objet

6 RESULTAT DE L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE SUR 25 ANS

Ci-après, les tableaux qui synthétisent les résultats de l'ACV.

En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des arrondis.

MND : Module Non Déclaré

Pour les indicateurs énergétiques utilisés en tant que matière première : une valeur négative correspond au changement d'utilisation passant de matières premières à combustibles (en cas d'incinération par exemple).

Application de l'Annexe I de la NF EN 15804+A2/CN.

Impacts environnementaux	Etape de production			Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 Matières premières	A2 Transport	A3 Fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction / Démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Changement climatique - total kg CO ₂ eq/UF	-8.71E-1	1.71E-1	7.45E-1	5.08E-1	1.68E+0	0.00E+0	2.05E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	6.78E-2	0.00E+0	6.07E+0	0.00E+0
Changement climatique - combustibles fossiles kg CO ₂ eq/UF	3.98E+0	1.71E-1	9.29E-1	5.07E-1	1.33E+0	0.00E+0	1.82E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	6.77E-2	0.00E+0	3.65E-1	0.00E+0
Changement climatique - biogénique kg CO ₂ eq/UF	-5.13E+0	6.72E-5	-1.87E-1	2.06E-4	3.26E-1	0.00E+0	1.41E-2	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.75E-5	0.00E+0	5.71E+0	0.00E+0
Changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols kg CO ₂ eq/UF	2.79E-1	7.35E-5	3.57E-3	2.03E-4	2.89E-2	0.00E+0	2.19E-1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.71E-5	0.00E+0	6.86E-6	0.00E+0
Appauvrissement de la couche d'ozone kg CFC 11 eq/UF	4.25E-7	3.92E-8	9.94E-8	1.18E-7	1.51E-7	0.00E+0	2.17E-7	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.57E-8	0.00E+0	9.92E-9	0.00E+0
Acidification mole de H ⁺ eq/UF	1.24E-1	9.39E-4	5.88E-3	1.44E-3	2.36E-2	0.00E+0	1.70E-2	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.92E-4	0.00E+0	2.44E-4	0.00E+0
Eutrophisation aquatique, eaux douces kg P eq/UF	2.34E-2	1.17E-6	2.14E-5	3.62E-6	2.37E-3	0.00E+0	1.90E-4	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.83E-7	0.00E+0	2.36E-7	0.00E+0
Eutrophisation aquatique marine kg de N eq/UF	6.78E-2	2.10E-4	2.51E-3	2.86E-4	7.88E-3	0.00E+0	9.64E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	3.82E-5	0.00E+0	4.68E-4	0.00E+0
Eutrophisation terrestre mole de N eq/UF	5.17E-1	2.34E-3	2.68E-2	3.19E-3	6.21E-2	0.00E+0	4.43E-2	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.26E-4	0.00E+0	9.80E-4	0.00E+0
Formation d'ozone photochimique kg NMCOV eq/UF	2.35E-2	7.28E-4	6.76E-3	1.23E-3	6.07E-3	0.00E+0	8.20E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.64E-4	0.00E+0	3.57E-4	0.00E+0
Épuisement des ressources abiotiques (minéraux & métaux) kg Sb eq/UF	4.91E-5	5.77E-7	3.93E-6	1.81E-6	1.65E-5	0.00E+0	4.49E-5	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.41E-7	0.00E+0	9.90E-8	0.00E+0
Épuisement des ressources abiotiques (combustibles fossiles) MJ/UF	4.78E+1	2.56E+0	1.31E+1	7.70E+0	1.99E+1	0.00E+0	1.04E+2	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.03E+0	0.00E+0	7.23E-1	0.00E+0
Besoin en eau	1.69E+1	7.54E-3	9.73E-2	2.34E-2	2.48E+0	0.00E+0	4.04E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	3.13E-3	0.00E+0	3.49E-3	0.00E+0

m³ de privation eq dans le monde/UF

Impacts environnementaux additionnels	Etape de production			Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 Matières premières	A2 Transport	A3 Fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction /Démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Emissions de particules fines Indice de maladies/UF	9.60E-7	1.30E-8	2.49E-8	4.08E-8	1.54E-7	0.00E+0	1.51E-7	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	5.45E-9	0.00E+0	5.19E-9	0.00E+0
Rayonnements ionisants (santé humaine) kBq de U235 eq/UF	1.97E-1	1.11E-2	1.63E-2	3.34E-2	6.84E-2	0.00E+0	8.21E-1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.46E-3	0.00E+0	3.46E-3	0.00E+0
Ecotoxicité (eaux douces) CTUe/UF	2.43E+2	1.98E+0	1.12E+1	6.04E+0	4.51E+1	0.00E+0	1.33E+2	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	8.06E-1	0.00E+0	1.54E+0	0.00E+0
Toxicité humaine, effets cancérigènes CTUh/UF	1.02E-8	6.89E-11	3.79E-10	1.94E-10	2.70E-9	0.00E+0	5.75E-9	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.59E-11	0.00E+0	2.27E-11	0.00E+0
Toxicité humaine, effets non cancérigènes CTUh/UF	4.16E-7	1.95E-9	7.02E-9	6.10E-9	6.14E-8	0.00E+0	7.75E-8	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	8.15E-10	0.00E+0	5.71E-10	0.00E+0
Impacts liés à l'occupation des sols / Qualité des sols Sans dimension/UF	8.62E+2	1.68E+0	5.09E+0	5.36E+0	9.27E+1	0.00E+0	8.52E+1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	7.16E-1	0.00E+0	1.87E+0	0.00E+0

Utilisation des ressources	Etape de production			Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 Matières premières	A2 Transport	A3 Fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction /Démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières MJ/UF	3.20E+1	3.51E-2	@L21C4@	1.10E-1	4.79E+0	0.00E+0	2.15E+1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.47E-2	0.00E+0	3.75E-2	0.00E+0
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières MJ/UF	5.80E+1	0.00E+0	@L22C4@	0.00E+0	3.70E+0	0.00E+0	8.51E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ/UF	9.01E+1	3.51E-2	@L23C4@	1.10E-1	8.49E+0	0.00E+0	3.00E+1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.47E-2	0.00E+0	3.75E-2	0.00E+0
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières MJ/UF	4.78E+1	2.56E+0	@L24C4@	7.69E+0	8.56E+0	0.00E+0	9.52E+1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.03E+0	0.00E+0	7.23E-1	0.00E+0
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières MJ/UF	2.18E-1	0.00E+0	@L25C4@	0.00E+0	1.13E+1	0.00E+0	9.61E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ/UF	4.80E+1	2.56E+0	@L26C4@	7.69E+0	1.99E+1	0.00E+0	1.05E+2	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.03E+0	0.00E+0	7.23E-1	0.00E+0
Utilisation de matière secondaire kg/UF	0.00E+0	0.00E+0	@L27C4@	0.00E+0	1.57E-2	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables MJ/UF	0.00E+0	0.00E+0	@L28C4@	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0

Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables MJ/UF	0.00E+0	0.00E+0	@L29C4@	0.00E+0													
Utilisation nette d'eau douce m³/UF	5.41E-1	2.73E-4	@L30C4@	8.56E-4	7.45E-2	0.00E+0	2.01E-1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	1.14E-4	0.00E+0	9.26E-4	0.00E+0

Catégorie de déchets	Etape de production			Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 Matières premières	A2 Transport	A3 Fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction /Démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Déchets dangereux éliminés kg/UF	7.67E-1	1.92E-3	1.89E-2	5.64E-3	1.86E-1	0.00E+0	1.57E-1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	7.53E-4	0.00E+0	8.33E-4	0.00E+0
Déchets non dangereux éliminés kg/UF	2.10E+0	1.39E-1	1.78E-1	4.47E-1	2.88E+0	0.00E+0	1.38E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	5.97E-2	0.00E+0	3.21E+0	0.00E+0
Déchets radioactifs éliminés kg/UF	2.32E-4	1.73E-5	1.67E-5	5.20E-5	7.76E-5	0.00E+0	1.07E-3	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	6.94E-6	0.00E+0	4.71E-6	0.00E+0

Flux sortants	Etape de production			Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système		
	A1 Matières premières	A2 Transport	A3 Fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction /Démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination			
Composants destinés à la réutilisation kg/UF	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	
Matériaux destinés au recyclage kg/UF	0.00E+0	0.00E+0	8.00E-3	0.00E+0	1.29E-1	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
Matériaux destinés à la récupération d'énergie kg/UF	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
Energie Electrique fournie à l'extérieur MJ/UF	0.00E+0	0.00E+0	1.71E-2	0.00E+0	2.03E-2	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
Energie Vapeur fournie à l'extérieur MJ/UF	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	3.88E-2	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
Energie gaz et process fournie à l'extérieur MJ/UF	0.00E+0	0.00E+0	2.31E-1	0.00E+0	2.31E-2	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0

Catégorie d'impact / flux	Unité	Etape de production	Etape de construction	Etape d'utilisation	Etape de fin de vie	Total cycle de vie	Etape Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
Changement climatique - total	kg CO2 eq/UF	4.59E-2	2.19E+0	2.05E+0	6.14E+0	1.04E+1	0.00E+0
Changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq/UF	5.08E+0	1.83E+0	1.82E+0	4.33E-1	9.17E+0	0.00E+0
Changement climatique - biogénique	kg CO2 eq/UF	-5.32E+0	3.27E-1	1.41E-2	5.71E+0	7.28E-1	0.00E+0
Changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq/UF	2.83E-1	2.91E-2	2.19E-1	3.39E-5	5.31E-1	0.00E+0
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC 11 eq/UF	5.64E-7	2.68E-7	2.17E-7	2.56E-8	1.07E-6	0.00E+0
Acidification	mole de H+ eq/UF	1.31E-1	2.51E-2	1.70E-2	4.36E-4	1.74E-1	0.00E+0
Eutrophisation aquatique, eaux douces	kg P eq/UF	2.34E-2	2.38E-3	1.90E-4	7.19E-7	2.60E-2	0.00E+0
Eutrophisation aquatique marine	kg de N eq/UF	7.06E-2	8.16E-3	9.64E-3	5.07E-4	8.89E-2	0.00E+0
Eutrophisation terrestre	mole de N eq/UF	5.46E-1	6.53E-2	4.43E-2	1.41E-3	6.57E-1	0.00E+0
Formation d'ozone photochimique	kg NMCOV eq/UF	3.10E-2	7.29E-3	8.20E-3	5.21E-4	4.70E-2	0.00E+0
Épuisement des ressources abiotiques (minéraux & métaux)	kg Sb eq/UF	5.36E-5	1.83E-5	4.49E-5	3.40E-7	1.17E-4	0.00E+0
Épuisement des ressources abiotiques (combustibles fossiles)	MJ/UF	6.34E+1	2.76E+1	1.04E+2	1.75E+0	1.97E+2	0.00E+0
Besoin en eau	m³ de privation eq dans le monde/UF	1.70E+1	2.50E+0	4.04E+0	6.62E-3	2.36E+1	0.00E+0
Emissions de particules fines	Indice de maladies/UF	9.98E-7	1.95E-7	1.51E-7	1.06E-8	1.35E-6	0.00E+0
Rayonnements ionisants (santé humaine)	kBq de U235 eq/UF	2.25E-1	1.02E-1	8.21E-1	7.92E-3	1.16E+0	0.00E+0
Ecotoxicité (eaux douces)	CTUe/UF	2.56E+2	5.11E+1	1.33E+2	2.34E+0	4.42E+2	0.00E+0
Toxicité humaine, effets cancérigènes	CTUh/UF	1.07E-8	2.89E-9	5.75E-9	4.86E-11	1.94E-8	0.00E+0
Toxicité humaine, effets non cancérigènes	CTUh/UF	4.25E-7	6.75E-8	7.75E-8	1.39E-9	5.71E-7	0.00E+0
Impacts liés à l'occupation des sols / Qualité des sols	Sans dimension/UF	8.69E+2	9.80E+1	8.52E+1	2.58E+0	1.05E+3	0.00E+0
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières	MJ/UF	3.64E+1	4.90E+0	2.15E+1	5.22E-2	6.28E+1	0.00E+0
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières	MJ/UF	6.06E+1	3.70E+0	8.51E+0	0.00E+0	7.29E+1	0.00E+0
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	MJ/UF	9.70E+1	8.60E+0	3.00E+1	5.22E-2	1.36E+2	0.00E+0
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières	MJ/UF	6.34E+1	1.63E+1	9.52E+1	1.75E+0	1.77E+2	0.00E+0
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières	MJ/UF	2.18E-1	1.13E+1	9.61E+0	0.00E+0	2.12E+1	0.00E+0
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	MJ/UF	6.36E+1	2.76E+1	1.05E+2	1.75E+0	1.98E+2	0.00E+0
Utilisation de matière secondaire	kg/UF	1.57E-1	1.57E-2	0.00E+0	0.00E+0	1.73E-1	0.00E+0

Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ/UF	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ/UF	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
Utilisation nette d'eau douce	m³/UF	5.45E-1	7.53E-2	2.01E-1	1.04E-3	8.22E-1	0.00E+0
Déchets dangereux éliminés	kg/UF	7.88E-1	1.92E-1	1.57E-1	1.59E-3	1.14E+0	0.00E+0
Déchets non dangereux éliminés	kg/UF	2.42E+0	3.33E+0	1.38E+0	3.27E+0	1.04E+1	0.00E+0
Déchets radioactifs éliminés	kg/UF	2.66E-4	1.30E-4	1.07E-3	1.17E-5	1.48E-3	0.00E+0
Composants destinés à la réutilisation	kg/UF	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
Matériaux destinés au recyclage	kg/UF	8.00E-3	1.29E-1	0.00E+0	0.00E+0	1.37E-1	0.00E+0
Matériaux destinés à la récupération d'énergie	kg/UF	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0
Energie Electrique fournie à l'extérieur	MJ/UF	1.71E-2	2.03E-2	0.00E+0	0.00E+0	3.75E-2	0.00E+0
Energie Vapeur fournie à l'extérieur	MJ/UF	0.00E+0	3.88E-2	0.00E+0	0.00E+0	3.88E-2	0.00E+0
Energie gaz et process fournie à l'extérieur	MJ/UF	2.31E-1	2.31E-2	0.00E+0	0.00E+0	2.54E-1	0.00E+0

Les résultats sont donnés pour une durée de vie de 25 ans. A l'exception de la phase B2, ce sont les mêmes pour une durée de vie de 1 an. Pour cette phase, il faut diviser ses résultats par la durée de vie du produit (ici 25 ans).

7 INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LE RELARGAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'AIR INTERIEUR, LE SOL ET L'EAU PENDANT LA PERIODE D'UTILISATION

		Résultats d'essais	Justification et/ou n° du rapport d'essai
Émission dans l'air intérieur ^{1 2}	Emissions de COV et de formaldéhyde		Tests conformes à la norme ISO 16000 Source : TFI rapport 500217-03
	Comportement face à la croissance fongique et bactérienne	Les produits ont été testés pour leur résistance aux micro-organismes suivant le protocole JIS Z2801 . rapport de test 3551GD 20 de ISEGA Forschungs-und Untersuchungsgesellschaft Aschaffenburg. Les résultats obtenus sont disponibles auprès du fabricant	
Émission dans le sol et l'eau ^{1 2}	Emissions radioactives naturelles des produits de construction	Au regard de sa composition exempte de matières listées dans l'article R 1333-40 du décret N°2018-434, les produits ne sont pas concernés par l'obligation de caractérisation radiologique. Aucun essai n'a donc été réalisé sur les produits.	
	Emissions de fibres et de particules	Les produits ne sont pas concernés par l'émission de fibres et de particules en conditions normales d'usage. Aucun essai n'a donc été réalisé sur les produits.	
	Emissions dans l'eau	Sans objet car les produits ne sont en contact ni avec l'eau destinée à la consommation humaine, ni avec les eaux de ruissellement, les eaux d'infiltration, la nappe phréatique ni encore avec les eaux de surface. Aucun essai n'a donc été réalisé sur les produits.	
	Emissions dans le sol	Sans objet car les produits ne sont en contact ni avec l'eau destinée à la consommation humaine, ni avec les eaux de ruissellement, les eaux d'infiltration, la nappe phréatique ni encore avec les eaux de surface. Aucun essai n'a donc été réalisé sur les produits.	

1) Émissions dans l'air intérieur, le sol et l'eau selon les normes horizontales relatives aux mesures des émissions de substances dangereuses réglementées, provenant des produits de construction, au moyen de méthodes d'essai

harmonisées conformes aux dispositions des Comités Techniques respectifs des Normes européennes de produits, lorsqu'elles sont disponibles.

Pour plus d'informations se référer à l'EeB Guide : <http://www.eebguide.eu/?p=1991>

2) En France le comité technique INIES Base (CTIB) donne des recommandations sur la déclaration des caractéristiques sanitaire et de confort - Guide de rédaction des résumés sanitaires et confort (CTIB N94, 2009)

8 CONTRIBUTION DU PRODUIT A LA QUALITE DE VIE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment :

Le produit ne revendique aucune performance au niveau du confort hygrothermique.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment :

Le produit ne revendique aucune performance au niveau du confort acoustique.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment :

Le revêtement de sol a des couleurs qui participent à la décoration intérieure et au bien-être des personnes dans le bâtiment.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment :

Les produits ne revendiquent aucune performance olfactive. Aucun essai n'a été réalisé.

9 INFORMATIONS ADDITIONNELLES

L'usine de fabrication Gerflor Delmenhorst (Allemagne) est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001. Ceci garantit la qualité, la traçabilité et le respect de l'environnement à chaque étape de fabrication du produit.

Les produits sont également labellisés Cradle to Cradle, M1 et Ange Bleu

Gerflor utilise dans son usine une électricité certifiée 100% renouvelable.

Toutes les informations sur les labels et caractéristiques environnementales auxquelles répondent ces produits sont disponibles sur le site www.gerflor.fr

10 BIBLIOGRAPHIE

- NF EN ISO 14025 : Marquages et déclarations environnementaux - Déclarations environnementales de type III - Principes et modes opératoires (2010)
- NF EN 15804+A1 : Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Déclarations environnementales sur les produits - Règles régissant les catégories de produits de construction (2014)
- NF EN 15804/CN : Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Déclarations environnementales sur les produits - Règles régissant les catégories de produits de construction (2016)
- NF EN ISO 24011 : Revêtements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et décoratif (2013)
- NF EN 14041 : Revêtements de sols résilients, textiles et stratifiés - Caractéristiques essentielles (2018)
- Cahier 3782 v2 du CSTB : Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (2018)
- NF EN ISO 10874 : revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés : classification (2012)
- EN ISO 24346 : Revêtements de sol résilients - Détermination de l'épaisseur totale (2012)
- EN ISO 23997 : Revêtements de sol résilients - Détermination de la masse surfacique (2012)
- EN ISO 23996 : Revêtements de sol résilients - Détermination de la masse volumique (2012)
- EN ISO 24341 : Revêtements de sol résilients et textiles - Détermination de la longueur, de la largeur et de la rectitude des lés (2012)
- ISO 16000 : Air intérieur
- NF EN ISO 717-2 : Acoustique - Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 2 : protection contre le bruit de choc (2013)