

		<b>CREATION 55 LOOSELAY</b>			
<b>BESCHREIBUNG</b>					
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4,50		
Dicke Nutzschrift	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0,55		
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	7.500		
Format Planken / Fliesen	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	229 x 1220	500 x 500	600 x 600
Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m <sup>2</sup> pro Karton	-	-	8 / 2,23m <sup>2</sup>	8 / 2,0m <sup>2</sup>	6 / 2,16m <sup>2</sup>
<b>KLASSIFIZIERUNG</b>					
Produktnorm	-	-	EN ISO 10582		
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	33 - 42		
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B <sub>f</sub> -s1		
Begehauftragung	EN 1815	kV	< 2		
Rutschhemmung	DIN 51130 / BGR 181	Klasse	R10		
<b>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</b>					
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I		
Raumschall			73		
Trittschallverbesserungsmaß	EN EN ISO 717-2	dB	7		
Maßstabilität (Norm)	EN USI 23999 (EN 434)	%	≤ 0,15		
Maßstabilität (Durchschnittswert)			~ 0,05		
Resteindruck (Norm)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,10		
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(mK)	0,25		
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6		
Stuhlrolleneignung (Typ W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK		
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung		
Oberflächenvergütung	-	-	Protecshield™		
<b>UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT</b>					
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	≤ 10		
Zertifikat	-	-	Floorscore, M1		
<b>CE KENNZEICHNUNG</b>					
	EN 14 041				

**ZUSAMMENSETZUNG**  
100% REACH-konform  
Phthalatfrei  
(ausgenommen Recyclinganteil)

**QUALITÄT DER RAUMLUFT**  
Die TVOC-Emissionen sind 100-mal niedriger als die Anforderungen in den allgemeinen Normen (TVOC ≤ 10 µg/m<sup>3</sup> nach 28 Tagen)

**RECYCLING**  
100% recycelbar  
bis zu 35% Recyclinganteil

**floor score**  
CERTIFIED BY  
FSC Global Services

**M1**  
EMMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS