

# [513<sub>v1</sub>] Taralay Impression HOP

OLOSUHTEET

ALUSTAT

TARVIKKEET

ASENNUS

## ASENNUSOLOSUHTEET

ALUSTAN TASAISUUS	Tasaisuusvaatimukset: < 5 mm / 2 metrin matkalla < 1 mm / 20 cm:n matkalla	Alustan tulee olla tasainen, puhdas, ehjä, kiinteä ja joustamaton
VARASTOINTI	Vähintään 24 tuntia ennen asennusta	Tuo lattianpäällyste tilaan, johon se asennetaan vähintään 24 tuntia ennen asennusta.
ASENNUSLÄMPÖTILA	15°C < T < 30°C Lattian lämpötila > 15°C	Ihannelämpötila 20°C.
KÄYTTÖÖNOTTO	Heti asennuksen jälkeen	Tee käyttöönottopuhdistus hoito-ohjeen mukaisesti. Kts tuotteen hoito-ohjeet

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

KÄYTTÖLÄMPÖTILA	10°C < T < 30°C	Ihannelämpötila 10°C - 30°C
STAATTISET KUORMAT	< 30 kg/cm <sup>2</sup> tai < 200 kg/ tuki	Käytä vain huonekalujalkojen suojaia jotka soveltuu PVC-lattianpäällysteille. Älä käytä kuviollisia tai kartion muotoisia huonekalujalkojen suojaia. Älä käytä kumisia huonekalun jalkoja

# [513<sub>v1</sub>] Taralay Impression HOP

OLOSUHTEET

ALUSTAT



TARVIKKEET

ASENNUS

## ALUSTA

## OLOSUHTEET

Asentamista varten

Betoni, maalattu betoni, sementtipojainen lattiatasoite, anhydriitti (kalsiumsulfaatti) - pohjainen tasoiite	✓	Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja lisäksi syvyydellä 0,4 x A korkeintaan 75 % RH. Mittaukset on dokumentoitava. Levyalustan kosteusprosentti on yleensä oltava 6-8 %, riippuen levymateriaalista, jotta levyissä ei esiintyisi liikkeitä, jotka myöhemmin saattaisivat aiheuttaa ongelmia. Noudata levyvalmistajan suositusta	
Keraamiset laatat	✓	laattalattian tulee täyttää tasaisuusvaatimukset ja laattasaumojen tulee olla < 4 mm leveät ja < 1 mm syvät. Muussa tapauksessa levitä tasoitetta tai saumasainetta	
Liimattu kompakti PVC / kumi / linoleum lattia	✓	Tarkista lattian kunto. Mikäli lattiasta yli 10% on huonossa kunnossa suosittelemme vanhan päällysteen poistoa ja aluslattian hiontaa ja tasoitusta.	
Liimattu joustovinyyli	✗	Ei sovellu alustaksi.	
Tekstiililattiat / Tekstiili pohjaiset PVC lattianpäällysteet	✗	Ei sovellu alustaksi.	
Asbestia sisältävät vinyylilaatat	✓	Ota yhteyttä Gerflorin edustajaan.	
Askelääntävimentavat alusmateriaalit	✗	Ei sovellu alustaksi.	
Liimattu parketti / laminaattilattia / uiva parketti tai puupohjaiset levyt	✗	Ei sovellu alustaksi.	
Alapuolelta tuulettuvat koolaukseen naulatut/kiinnitetyt puupohjaiset levyt. OSB-levy	✓	Varmista että lattia on tasainen eikä levyjen välissä ole tasoeroja tai rakoja.	
Varaava sähköinen lattialämmitys, max 28°C	✓	Soveltuu. Huomioitava kuitenkin että aluslattian nopea lämpötilan muutos saattaa aiheuttaa lattianpäällysteessä elämistä!	
Vesikiertoinen lattialämmitys, max 28°C	✓	Soveltuu. Huomioitava kuitenkin että aluslattian nopea lämpötilan muutos saattaa aiheuttaa lattianpäällysteessä elämistä!	
Pinta-asennettavat lattialämmitysratkaisut	✗	Ei sovellu	

Alustan esikäsittelyn tulee noudattaa käyttömaan voimassa olevia standardeja. Lisätietoja tuotteen ominaisuuksista ja käytöstä löydät osoitteesta: [www.gerflor.com](http://www.gerflor.com).

# [513<sub>v1</sub>] Taralay Impression HOP

OLOSUHTEET

ALUSTAT

TARVIKKET

ASENNUS

TYÖKALUT

HOP teippi – ref. 059E0001  
Hitsauslanka 4mm - CR 40 – ref. 0585XXXX  
Tasolistat – ref. 4011 (20x20) ; 4012 (32x32) ; 4014 (38x38)

VIIMEISTELY

Semi-rigid vynaflex jalkalistat – Ref. 0483 (60 mm korkeus); 0477 (100 mm korkeus)