









DESCRIPTION			Diamalite	Pureclean
Epaisseur totale	EN ISO24346	mm	2.00	2.00
Epaisseur couche d'usure	EN ISO24340	mm	0.20	0.25
Poids	EN ISO 23997	g/m ²	1370	1390
Largeur des lés	EN ISO 24341	cm	200 / 300 / 400	
Longueur des lés	EN ISO 24341	ml	≈ 30	
CLASSIFICATION				
Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 26986	
Classement européen	EN ISO 10874	classe	22	23 - 31
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	15	
Sonorité à la marche	NFS 31 074	dB	≤ 65	
Réaction au feu	EN 13 501-1	classe	Cfls1	
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	
Glissance à l'humide	DIN 51130	classe	R10	
PERFORMANCE				
Groupe d'abrasion	-	groupe	T	
Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40	
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	0.05	
Poinçonnement statique rémanent : exigence	EN ISO 24343-2	mm	≤ 0.35	
Poinçonnement statique rémanent : valeur moyenne mesurée		mm	0.25	0.20
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	
Traitement de surface	-	-	Diamalite	Pureclean
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	classe	ok	
ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'AIR				
TCOV après 28 j	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100	
Certification	-	-	Floorscore®	
Info tri	 FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ  OU  OU  <small>ASSOCIATION DISTRIBUTEUR DÉCHÈTERIE</small> <small>Adresses sur quefairedemesdechets.fr</small>			
MARQUAGE CE				
	EN 14041	-	  	
		-	