

DESCRIPTION

Description		Cordon de soudure en PVC avec plastifiant d'origine végétal pour la réalisation de soudures à chaud étanches entre 2 lés de PVC. Développé spécialement pour la soudure des sols avec plastifiants d'origine végétal (Symbioz, Taraflex,...)
Installation		Soudure à chaud - Pour un meilleur résultat, utiliser une buse adaptée.
Poids	g/ml	17,8 ± 1,0
Shore		72 ± 3 Sh A.
Diamètre	mm	4,0 ± 0,2
Conditionnement	unité/carton	1 rouleau (100 (+4/-0) ml)
Coloris		Consulter gerflor.fr

PERFORMANCES

Force de rupture - EN ISO 527R	MPa	17,8 ± 1,0
Allongement à la rupture - EN ISO 527R	%	320 ± 50
Point de fusion - ISO 11357-2	°C	160 - 200