

## 1 - USO DE LA PINTURA

Según el suelo, la pintura recomendada es la siguiente:

SUELOS	PROVEEDOR / PINTURA RECOMENDADA			
	GERFLOR	CONICA	KIPP	BONA
	TLD AQUA	CONIPUR 3100 PU	2K PUR INTERIOR	PINTURA SUPERSPORT LINE
JUEGO	✓			
RECREACIÓN	✓			
SUPERFICIE TARAFLEX	✓			
TARAFLEX EVOLUTION	✓			
TARAFLEX EVOLUTION DRY-TEX	✓			
TARAFLEX EVOLUTION SL	✓			
RENDIMIENTO TARAFLEX	✓			
TARAFLEX PERFORMANCE DRY-TEX	✓			
TARAFLEX PERFORMANCE SL	✓			
TARAFLEX CONFORT	✓			
TARAFLEX MULTUSOS		✓		
MARMORETTE SPORT - SIN BARNIZ		✓	✓	
LINODUR SPORT - SIN BARNIZ		✓	✓	
LINODUR SPORT - BARNIZ NEOCARE			✓	✓
COLORETTE SPORT - BARNIZ NEOCARE			✓	✓

### 2 - TLD AQUA - PROVEEDOR GERFLOR

TLD AQUA es una pintura de marcaje de líneas de 2 componentes a base de agua para su uso en suelos deportivos de interior.

Está disponible como kit en blanco para tenis, rojo para baloncesto, azul para voleibol, amarillo para balonmano y negro para bádminton.

#### 2.1 - Preparación del sustrato

- Las superficies a pintar deben estar limpias y secas.
- Demarca las líneas de juego de cada lado con la cinta adhesiva.
- Limpie las superficies con un paño empapado en acetona.

#### 2.2 - Preparación de la pintura

- Vierta todo el contenido del bote de endurecedor TLD en el bote de pintura.
- Agitar enérgicamente para obtener una mezcla totalmente homogeneizada, que debe tener consistencia de vertido pero no líquida.
- La mezcla está lista para su uso después de 20 mn. Debe utilizarse en un plazo de 2 horas a 20°C.

#### 2.3 - Aplicación

- Compruebe que las líneas estén bien marcadas antes de aplicar la pintura.
- Aplique dos capas finas de la pintura AQUA con un rodillo de pintura corta (tiempo sin pegajosidad 20 minutos entre las 2 capas).
- Retire la cinta adhesiva en un plazo de 24 horas. Inclinando la cinta adhesiva hacia el exterior de las líneas de pintura.
- Las gotas accidentales de pintura deben eliminarse inmediatamente con agua.

### 2.4 - Normas que deben respetarse

- No se debe transitar con la pintura hasta 72 horas después, a una temperatura de 15°C. El curado propiamente dicho tardará entre 8 y 10 días, por lo que deberá prestarse especial atención para evitar goteos o marcas de pintura.

- No utilice T.L.D. Aqua Paint a una temperatura inferior a 15°C (temperatura ambiente) o inferior a 12°C (temperatura del suelo). Este producto tampoco debe utilizarse a una temperatura superior a 35°C (temperatura ambiente) o superior a 30°C (temperatura del suelo).

Tras el almacenamiento en frío, los productos deben calentarse hasta alcanzar esta temperatura.

NO ALMACENAR a temperatura inferior a 2°C. No se recomienda almacenar en vehículos.

### 3 - CONIPUR 3100 PU / PROVEEDOR CONICA

CONIPUR 3100 PU es una pintura de marcaje de líneas 2 comp que contiene disolvente para su uso en suelos deportivos de interior.

Aplicación : siga la información del proveedor.

Rendimiento: 400 a 600 g/m<sup>2</sup>.

1 m<sup>2</sup> = 20 m de línea de 50 mm de ancho

<https://www.conica.com/en/sport/products-for-sports-flooring/line-paints/>

### 4 - SUPERSPORT LINE PAINT / PROVEEDOR BONA

SuperSport Line Paint es una pintura de marcaje de líneas 2 comp a base de agua para uso en suelos deportivos de interior con endurecedor de isocianato.

Aplicación : siga la información del proveedor.

Rendimiento : 6 - 10 m<sup>2</sup>/L

1 m<sup>2</sup> = 20 m de línea de 50 mm de ancho

<https://www.bona.com/en/products/professional/coatings/paints/bona-supersport-paint-ml1-11-ral9016/>

### 5 - 2K PUR INDOOR / PROVEEDOR KIPP

2K PUR INDOOR es una pintura de marcaje de líneas 2 comp que contiene disolvente para su uso en suelos deportivos de interior.

Aplicación : siga la información del proveedor.

Rendimiento : 200 - 250 g/m<sup>2</sup>.

1 m<sup>2</sup> = 20 m de línea de 50 mm de ancho

<https://kipp-markierungen.de/produktshop-info/>

