

BESCHRIJVING / DESCRIPTION
Brazilia – Indiana – Metallica – Osmoz – Poesy – Neopolis – Neoterra - Cocoon

Totale dikte / Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.00
Dikte van de slijtlaag / Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	≥ 1.02
Gewicht / Poids	EN ISO 23997	g/m ²	2580-2620
Breedte van de baan / Largeur des lés	EN ISO 24341	cm	200
Lengte van de baan / Longueur des lés	EN ISO 24341	cm	20

CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION

Norm/Productspecificatie / Norme/spécification du produit	-	-	EN ISO 10582
Europese classificatie / Classement européen	EN ISO 10874	klasse / classe	34 - 43
Brandclassificatie / Classement Feu	EN 13 501-1	klasse / classe	Bfl-s1
Bescherming tegen elektrostatische ontlading / Protection contre les décharges électrostatiques	EN 1815	kV	< 2
Slipweerstand / Glissance (*)	DIN 51 130	klasse / classe	R10

PRESTATIES / PERFORMANCES

Slijtvastheid / Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	≤ 2.00
Slijtagegroep / Groupe d'abrasion	-	groep / groupe	T
Type bindmiddelgehalte / Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I
Dimensionale stabiliteit (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Dimensionale stabiliteit: gemiddelde gemeten waarde) / Dimensionale stabiliteit: Valeur moyenne mesurée	-	%	0.04
Restindruk (norm) / Poinçonnement statique permanent (norme)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Restindruk: gemiddelde gemeten waarde) / Poinçonnement : Valeur moyenne mesurée	-	mm	≈ 0.02
Akoestische isolatie - contactgeluid / Isolation acoustique bruit de choc	EN ISO 717-2	dB	8
Bureaustoeltest (type W) / Essai de la chaise à roulettes (type W)	ISO 4918	-	OK
Warmtegeleidingsvermogen / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Kleurvastheid / Solidité lumière	EN 20 105 - B02	schaal / degré	≥ 6
Oppervlakbehandeling / Traitement de surface	-	-	Evercare™
Weerstand tegen chemicaliën (²) / Résistance aux produits chimiques (²)	EN ISO 26987	-	OK
Antibactericide werking (E. coli – S. aureus – MRSA) (³) / Activité anti-bactérienne (E. coli – S. aureus – MRSA) (³)	ISO 22196	-	> 99% groeiremmend > 99% ne favorise pas la prolifération
Antivirale werking (coronavirus 229E) (³) / Activité anti-virale (coronavirus humain 229E) (³)	ISO 21702	-	99,7% na 2h 99,7% après 2h

MILIEU / BINNENLUCHTKWALITEIT / ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TVOC na 28 dagen / TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
Certificering / Certification	-	-	Floorscore®

CE MARKERING / MARQUAGE

	EN 14041	-	
		-	

(¹) Raadpleeg het Tarasafe-assortiment voor levenslange duurzame vochtbestendigheid. / Consultez la gamme Tarasafe pour une résistance à l'humidité à vie.

(²) Wat de bestendigheid tegen chemische stoffen betreft, kunt u de desbetreffende brochure van onze website downloaden. / Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet.

(³) Het gebruik van een doeltreffende reinigingsmethode biedt de beste bescherming tegen infectie. / Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.