



DLW LINOLEUM MARMORETTE

KONSTRUKTION

Total tykkelse	EN ISO 24346	mm	2,00 / 2,5 / 3,2
Bagside	-	-	Jute
Overfladebehandling	-	-	Neocare™
Samlet vægt	EN ISO 23997	g/m ²	2400 / 2900 / 3800
Rullebredde	EN ISO 24341	cm	200
Rullelængde	EN ISO 24341	lm	20 - 31
Materiale indhold	Sammensat af 98% biobaserede materialer (linolie, træmel, harpikser, mineraler og jute stof), hvoraf 76% er hurtigt fornyelige, er 100% genanvendelige og indeholder op til 40% genanvendt materiale.		

KLASSIFICERING

Norm / Produkt specifikation			EN ISO 24011
Europæisk klassifikation	EN ISO 10874	klasse	23 / 34 / 43 (23 / 32 / 41 i 2,0 mm)
Brandklasse	EN 13501-1	klasse	Cfl-s1*
Skridsikkerhed	EN 16165 app. B	klasse	R9
Trinlydsdæmpning	EN ISO 717-2	dB	3 dB / 5 dB / 6 dB

FUNKTION

Indtryksbestandighed	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,09 / ≤ 0,11 / ≤ 0,11
Farveægthed	EN 20 105 - B02	grader	≥ 6
Egnet til kontorstole (type W)	ISO 4918	-	OK
Fleksibilitet	ISO 24344	mm	Ø20 i 2.5 mm
Antistatiske egenskaber	EN 1815	kV	app. 2.0
Varmemodstand	EN 12667	m ² ,K/W	0,012 / 0,015 / 0,018
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,17
Overfladebehandling	-	-	Neocare™
Kemikaliebestandighed	EN ISO 26987	-	OK

HYGIEJNE

Antibakteriel aktivitet (E. coli – S. aureus – MRSA)**	EN ISO 22196		99,99% hæmmer vækst efter 24 timer
Anti viral activity (human coronavirus 229E)**	ISO 21702		98.65% efter 5 timer

MILJØ & INDEKLIMA

Genanvendelse			100%
Energi			100% vedvarende (solenergi)
EPD (dokumentation kan rekvireres)	A1-A3	kg CO ₂ eq/m ²	CO2 Neutral
TVOC efter 28 dage	ISO 16000-6	mg/ m ³	< 0,01
Certificering	Cradle to Cradle, REACH		Silver, 100% REACH

CE MÆRKNING

	EN 14041		   
---	----------	--	---

CERTIFICERING

								
---	---	---	---	---	---	---	--	---

* Limes i henhold til limleverandørens anvisninger

** Implementeringen af en effektiv rengøringsmetode er det bedste forsvar mod infektion
DOP- dokumentation kan rekvireres ved Gerflor Danmark.



Lyspåvirkning og de naturlige oxidations processer i linoleum kan ændre farven. Processen er reversibel..

Vi anbefaler at prøver af linoleum udsættes for direkte sollys i flere timer (afhængig af intensitet), for at få den "rigtige" farve frem.


